

روبة السيراميك

SECO - 505

الخصائص:

25 Mpa <	مقاومة الضغط بعد 28 يوم
1.25 Mpa <	قوة الالتصاق بعد 28 يوم

التعبئة:

- معبأة بأكياس بلاستيكية بوزن 5 كغ.
- معبأة بأكياس بلاستيكية بوزن 20 كغ.

مدة الصلاحية:

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظة:

- في حال استخدام الروبة للمساحج و الخزانات ينصح باستخدام عازل سيلوكسان المائي SECO – 304E بنسبة 1 ليتر لكل 10 ليتر من الماء و ذلك لتعزيز عازلية قوية جدا للروبة و حمايتها من التعفن لاحتوائها على مواد ANTI BACTERIA .
- تخزين لمدة سنة واحدة .
- تخزين في درجة حرارة 5-20 درجة مئوية.
- تخزين في مكان مرتفع عن الأرض و بعيداً عن أشعة الشمس و تأثير الريح.

المنتج:

بودرة ملونة حسب الطلب تتكون من اسمنت أبيض بورتلاندي و بودرة سيلكا و كالكسيت و أصبغة خاصة و اضافات و مواد لاصقة ذات منشأ الماني تعطي مرونة عالية عند الاستخدام و متانة قوية بعد الجفاف .

مجالات الاستخدام:

بودرة ملونة تعطي معجونة مألثة سهلة الاستخدام ذات أساس اسمنتي تستخدم لملء الفراغات في السيراميك و البلاط و الغرانيت.

الميزات:

1. ألوان طبيعية ثابتة و متجانسة حسب الطلب.
2. تملأ الفراغات من 2-10 ملم.
3. للاستخدام الداخلي و الخارجي للجدران و الأرضيات.
4. سهلة التنفيذ .
5. ذات قوام مطاطي .