

طلاء اسمنتي مكونين لحماية حديد التسليح

SECO – DI STEEL - 16

المنتج:

3. التصاقية كبيرة بالحديد والمونة الاسمنتية .
4. مقاومة لجميع العوامل الجوية القاسية .
5. مقاومة ضد أكسدة الحديد .
6. يحافظ على الوسط القلوي لعناصر التسليح ضمن الشروط المناسبة .

بودرة أساس اسمنتي (اسمنت بورتلندي - بودرة سيليكات -
حصويات ناعمة مع إضافات خاصة) مع سائل مستحلب
خاص يستخدم بعد خلطهم كطلاء مقاوم و عازل لحماية
حديد التسليح و الحديد الخاص بالبناء من التخريش و الصدأ
و التآكل .

الخصائص:

مجالات الاستخدام:

- تشكل طبقة عالية المقاومة لحماية الحديد
المستخدم في جميع العناصر الإنشائية و البناء و
حديد التسليح من التآكل و الصدأ و التخراب و تزيد
من عمره الافتراضي .
- معالجة وترميم حديد البناء القديم والمتآكل والذي
يحتاج لإصلاح قبل الصب .

Density	Approx 2.2 KG/L
Compressive Strength	540 KG/cm ²
Tensile Strength (Flexural)	230 KG/cm ² (2.2 mpa)

طريقة التطبيق:

- 1- يتم تنظيف الحديد المراد تطبيق المادة عليه بشكل
جيد جدا بواسطة أدوات خاصة (فرشاة البولاد) من
الصدأ و الشحوم و الزيوت و جميع أنواع الشوائب .
- 2- يتم خلط البودرة مع السائل الخاص المقاوم بشكل
جيد بواسطة خلاط كهربائي حتى تمام التجانس
وظهور الطلاء الخاص .

الميزات:

1. سهولة و سلاسة في الاستخدام حيث يتم إضافة
المياه فقط .
2. متانة عالية .

ملاحظات:

- كافة المواد الأولية المستخدمة ذات منشأ أوروبي و
وفق التوصيات الأوروبية العالمية .
- يجب الالتزام التام بمراحل العمل المذكورة بالنشرة
الفنية .
- ينصح بتطبيق المادة بواسطة يد عاملة خبيرة لضمان
نتائج ناجحة .
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين
5 - 30 درجة مئوية .
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان
سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم
اقتراب المادة من العين .

وينصح بإعادة خلط المزيج لمدة 30 ثانية كل 10 دقائق
أثناء التطبيق.

3- يتم تطبيق المادة بواسطة الفرشاة بعدها يتم
الانتظار لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات لتطبيق الوجه
الثاني من المادة .

التعبئة :

- كيس بلاستيكي وزن 4 كغ + عبوة سائل مستحلب
سعة 1 لتر .

التغطية :

- يغطي كل كيس مجموعة مساحة 16 - 20 متر طوليا

مدة الصلاحية :

- سنة واحدة من تاريخ الإنتاج .

