

الطينة الاسمنتية الجاهزة

SECO – 102

الخصائص:

DENSITY	1050 – 1100 KG/m ³
WATER RATIO	6,25 – 7,5 LITER FOR 25 KG
APPLICATION TIME	90 MIN
DROUGHT TIME	180 MIN
COVERAGE	12,5 KG COVERS 1 m ² WITH A THICKNESS OF 1 Cm
TOTAL RIGIDITY	AFTER 28 DAYS
RESISTANCE BENDING	15 KG/cm ²
PRESSURE RESISTANCE	35 KG/cm ²

المنتج:

بودرة ذات أساس اسمنتي بيضاء أو رمادية و بوليمرات معدلة و إضافات خاصة تخلط بالماء و تطبق على كافة السطوح كبديل للطينة التقليدية تتمتع بمتانة و كتامة عاليتين و سرعة في التنفيذ .

مجالات الاستخدام:

تستخدم لأعمال الطينة الداخلية والخارجية للأبنية كبديل اقتصادي من حيث الجودة و الوقت و المتانة بالمقارنة مع الطينة التقليدية .

الميزات:

1. سرعة التطبيق .
2. تغطية عالية .
3. تطبق على كافة السطوح (البيتون – البلوك) .
4. سرعة التصلب .
5. المتانة العالية .
6. ارتباط قوي بجميع السطوح .
7. ترش بالماء مرتين أو ثلاث مرات بعد 48 ساعة .
8. لا تحتاج لرشة مسطرين .
9. الخلو التام من التشققات .
10. تغني عن المعجونة قبل الدهان .
11. تلتصق بجميع السطوح و خاصة الستيروبور و النيوبور .

- تم اختبار الطينة الاسمنتية الجاهزة SECO 102 على النزع PULLOFF في مختبر TQP في لبنان و كانت النتائج كالتالي :

DAYS	PULL OFF STRENGTH
3 DAYS	1,55 kg/cm ²
7 DAYS	2,5 kg/cm ²
28 DAYS	5,6 kg/cm ²

طريقة التطبيق :

- 1- يتم تنظيف السطح المراد تطبيق المادة عليه بشكل جيد من الزيوت و الشحوم و الغبار و كافة المواد العضوية .
- 2- تطبق يدويا بواسطة المالح أو بماكنات رش الطينة الجاهزة على كافة السطوح .
- 3- تطبق بسماكة من 30 – 7 ملم للطبقة الواحدة .
- 4- تتم تسوية السطوح بعد التطبيق بنصف ساعة .

التعبئة :

كيس بلاستيكي بوزن 25 كغ .

التغطية :

كل كيس وزن 25 كغ يغطي 2.5 لل 3 متر مربعا على سماكة 1 سم .

مدة الصلاحية :

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 30 – 5 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .