

طينة اسمنتية عازلة للحرارة والرطوبة

SECO – 104

الخصائص:

DENSITY	1050 – 1100 Kg/m ³
WATER RATIO	6,25 – 7,5 LITER FOR 25 Kg
APPLICATION TIME	90 Min
DROUGHT TIME	180 Min
COVERAGE	12,5 Kg COVERS 1 m ² WITH A THICKNESS OF 1 Cm
TOTAL RIGIDITY	AFTER 28 Days
RESISTANCE BENDING	15 Kg/Cm ²
PRESSURE RESISTANCE	35 Kg/Cm ²

طريقة التطبيق:

- 1- يتم تنظيف السطح المراد تنفيذه بشكل جيد من الزيوت و الشحوم و الغبار و كافة المواد العضوية.
- 2- تطبق يدويا بواسطة المالح أو بماكينات رش الطينة الجاهزة على كافة السطوح.
- 3- تطبق بسماكة من 7 – 30 ملم للطبقة الواحدة.
- 4- تتم تسوية السطح بعد التطبيق بنصف ساعة.

المنتج:

بودرة ذات أساس اسمنتي بيضاء أو رمادية و بوليمرات معدلة و إضافات خاصة تخلط بالماء و تطبق على كافة السطوح كبديل للطينة التقليدية تتمتع بمتانة و كتامة عاليتين و عازلية للحرارة و الرطوبة.

مجالات الاستخدام:

تستخدم لأعمال الطينة الداخلية والخارجية للأبنية كبديل اقتصادي من حيث الجودة و الوقت و المتانة بالإضافة إلى خواصها كعازل للحرارة و الرطوبة.

الميزات:

1. تحافظ على الحرارة الداخلية.
2. بفضل خواصها الشعرية تسمح للجدران بالتنفس مع المحافظة على عازلية الرطوبة
3. التصاقية على جميع السطوح (البلوك – البيتون)
4. سريعة التصلب
5. عازلية للحرارة
6. كتامة قوية و عازلة للرطوبة
7. المتانة العالية
8. السرعة في الإنجاز.
9. ترش بالماء مرتين أو ثلاث مرات بعد 48 ساعة.
10. لا تحتاج لرشة مسطرين.
11. تلتصق بجميع السطوح و خاصة الستيروبور و النيوبور.

التعبئة :

كيس بلاستيكي بوزن 25 كغ .

التغطية :

كل كيس وزن 25 كغ يغطي 2.5 لل 3 متر مربعا على سماكة 1 سم .

مدة الصلاحية :

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 30 – 5 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالندشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .