

الطينة الاسمنتية الملونة

SECO – 202

الخصائص:

Density	1050 – 1100 Kg/m ³
Water Ratio	2.5 liter
Application Time	60 Min
On Set	90 Min
Coverage	كل 3 – 4 من المادة تغطي 1 متراً مربعاً بسمكة 2 – 4 مم
Complete Solidification	After 18 days
Bending Strength	15 Kg/cm ²
Compressive Strength	35 Kg/cm ²
Color Stability	8/8

المنتج:

بودرة اسمنتية ملونة مع بحصة خاصة و صبغات ثابتة جاهزة للاستخدام بإضافة الماء فقط تستخدم على الجدران والأعمدة والواجهات و جميع أنواع الديكور الداخلي والخارجي بسبب متانتها العالية و ألوانها الزاهية ونقشاتها المتنوعة والمرغوبة .

مجالات الاستخدام:

تطبق على الطينة العادية (يفضل الطينة الناعمة) في الواجهات والأبنية كطبقة أخيرة ديكورية والفيلات والمزارع والمجمعات السكنية .

تستخدم داخليا وخارجيا ومتوفرة بعدة ألوان .

الميزات:

طريقة التطبيق:

- 1- تخلط بعد إضافة نسبة الماء المبينة في الجدول بخلاط كهربائي لمدة 2 دقيقة .
- 2- تطبق يدويا بواسطة المالج أو الأدوات الخاصة بالطينة الملونة على كافة السطوح، بسمكة من 2 – 4 ملم.
- 3- ترش رشاً خفيفاً بالماء على مدار ثلاثة أيام .
- 4- يرجى الالتزام بنسبة الماء .

1. لون ثابت ومتجانس .
2. مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
3. المتانة العالية وقوة الالتصاق.
4. السرعة في الإنجاز.
5. المقاومة العالية للعوامل الجوية.
6. تسمح للجدران بالتنفس .
7. تطبق على الطينة الناعمة.
8. الخلو التام من التشققات.

التعبئة :

- كيس ورقي وزن 20 كغ .
- كيس بلاستيكي بوزن 25 كغ

التغطية :

- كل كيس 20 كغ يغطي مساحة بين 5 – 7 متر مربعا .
- كل كيس 25 كغ يغطي مساحة بين 7 – 10 متر مربعا .

مدة الصلاحية :

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات :

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 20 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة