

عازل سيلوكسان مائي

SECO-304E

الخصائص:

Active Material	60 %
Flash Point	215 F
Viscosity	0.2 m ² /s (20 cst)
Water Absorption	Reduced by 95%
On Set	Initial 2 Hours Final 24 Hours

طريقة التطبيق:

- 1- تنظيف السطوح المراد عزلها من كافة الشوائب و الأوساخ و الزيوت .
- 2- مادة جاهزة مباشرة للاستخدام دون أي إضافات ممكن أن يستخدم بدون تمديد إذا كان الحجر مليء بالمسامات و إذا كان الحجر عادي بمسامات قليلة أو متوسطة ممكن تمديد السائل بالماء المقطر حتى عيار من المادة مقابل عيار من الماء المقطر كحد أقصى .
- 3- تم بطبقة واحدة فقط بواسطة رول أو فرشاة دهان أو بالبخ الالي و يمسح السطح بعد 10 – 15 دقيقة من التطبيق بقماش جافة لإزالة و توزيع المواد الزائدة .
- 4- يحذر استخدام المادة في الظروف الجوية السيئة (الأمطار و الثلوج).

المنتج:

سائل أساس سيليكوني شفاف خالي من المحلات العضوية مع إضافات خاصة جاهز للاستخدام يستعمل في العزل المائي و يطبق على كافة السطوح و يسد المسامات كليا مع إعطاء المادة البنائية قدرة على التنفس

مجالات الاستخدام:

طريقة عزل شفافة تغلغل في مسامات السطح 2 مم لتشكل طبقة تمنع تبادل الرطوبة و تحمي السطح من النش في الحجر الطبيعي و الصناعي و الرخام و الخرسانة و الأرضيات و السطوح القرميدية بالإضافة لخواصها بحماية الحديد من الصدأ .

الميزات:

- 1- جيدة الاختراق بالسطوح و الدخول بأدق المسامات .
- 2- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية .
- 3- يحافظ على لون الحجر و يمنع تغيره .
- 4- يعطي لونا شفافا بعد الجفاف .
- 5- متانة و قساوة سطحية عاليتين .
- 6- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية .
- 7- يمنع نمو الجراثيم و الفطريات و الطحالب .
- 8- مكون مائي صديق للبيئة .
- 9- التصاق قوي جداً على السطوح .
- 10- عازلية جيدة للرطوبة .

التعبئة:

- عبوة 1 لتر
- بيدون 5 لتر
- بيدون 20 لتر

التغطية:

يغطي كل 1 لتر مساحة 5 متر مربع .

مدة الصلاحية:

- ثلاث سنوات من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- كافة المواد الأولية المستخدمة من شركة BASF المانيا و وفق التوصيات الالمانية العالمية .
- يجب الالتزام التام بمراحل العمل المذكورة بالنشرة الفنية .
- ينصح بتطبيق المادة بواسطة يد عاملة خبيرة لضمان نتائج ناجحة .
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 - 30 درجة مئوية .
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .